

<b>OPIS VÝROBKU</b>	Pásky z kamennej vlny sú určené pre tepelné izolácie stavebných konštrukcií. Pásky sú v celom objeme hydrofobizované. Hydrofobizácia predstavuje ochranu izolácie pred pôsobením vzdušnej vlhkosti a zabezpečuje stekanie vody po povrchu izolácie.	
<b>KÓD VÝROBKU</b>	MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-MU1	
<b>NORMA</b>	EN 13162:2012+A1:2015	
<b>CERTIFIKÁT CE</b>	1390-CPR-0363/13/P; 1390-CPR-0364/13/P	
<b>OBLASŤ POUŽITIA</b>	Nehorľavá izolácia pre: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ výplň trámových stropov a podláh na vankúšoch</li> <li>▪ nepochôdzne podlahy na povale</li> <li>▪ zavesené podhlády</li> <li>▪ dvojplášťové ploché strechy – izolácia spodného plášťa</li> </ul>	
<b>TECHNICKÉ PARAMETRE</b>	Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti	$\lambda_D = 0,039 \text{ W/mK}$
	Krátkodobá nasiakavosť	$WS \leq 1 \text{ kg/m}^2$
	Dlhodobá nasiakavosť	$WL(P) \leq 3 \text{ kg/m}^2$
	Priepustnosť vodnej pary	MU1 ( $\mu = 1$ )
	Trieda reakcie na oheň	A1
	Stálosť reakcie na oheň pri pôsobení tepla, vplyve počasia, starnutí / degradácii	A1
	Stálosť súčiniteľa tepelnej vodivosti pri starnutí / degradácii	$\lambda = 0,039 \text{ W/mK}$
<b>BALENIE A SKLADOVANIE</b>	Pásky MEGAROCK PLUS sú komprimované a balené do polyetylénovej fólie s označením výrobcu a základnými údajmi na štítku. Sú dodávané po ucelených paletách s rozmermi 2 200 x 1 200 x 2 730 mm. Toto balenie je určené na vonkajšie skladovanie na rovnej a odvodnenej ploche iba v neporušenom obale. Palety sa skladujú v jednej vrstve, podľa podmienok skladovania uvedených v aktuálnom Katalógu výrobkov a cien. Rozbalené balíky z palety musia byť skladované na suchom mieste.	
<b>CHARAKTERISTICKÁ HODNOTA ZAŤAŽENIA</b>	0,28 kN/m <sup>3</sup>	



dĺžka	šírka	hrúbka	tepelný odpor R	počet m <sup>2</sup> v roli	počet rolí na palete	počet m <sup>2</sup> na palete
[mm]	[mm]	[mm]	[m <sup>2</sup> .K.W <sup>-1</sup> ]	[m <sup>2</sup> ]	[role]	[m <sup>2</sup> ]
6 000	1 000	100	2,55	6	20	120
4 000	1 000	150	3,80	4	20	80
3 500	1 000	180	4,60	3,5	20	70
3 000	1 000	200	5,10	3	20	60

Informácie obsiahnuté v tomto technickom liste sú platné v čase jeho vydania. Vzhľadom na neustály vývoj materiálov môže dochádzať k zmenám ich vlastností a výrobca si vyhradzuje právo tieto údaje meniť.